

**【付録-Ⅳ】 実機試験練り結果一覧表**

時刻	
9:03	* 捨モル1バッチ目練混ぜ開始, 0.9m <sup>3</sup> , 3分練⇒廃棄
9:33	* 捨モル2バッチ目練混ぜ開始, 0.9m <sup>3</sup> , 4分練 ⇒廃棄
	・外気温: 12.1℃
	・モルタル温度: 15.4℃
	・空気量: 10.0%

(注)粗骨材が長く使われておらず、かなりの乾燥状態であった！

[illegible]