

JAERI-M
91-070

高温工学試験研究炉
炉心支持黒鉛構造設計方針の解説

1991年5月

伊与久達夫・石原 正博・豊田 純二・塙沢 周策

日本原子力研究所
Japan Atomic Energy Research Institute

JAERI-M レポートは、日本原子力研究所が不定期に公刊している研究報告書です。
入手の問合せは、日本原子力研究所技術情報部情報資料課（〒319-11茨城県那珂郡東海村）
あて、お申しこしください。なお、このほかに財団法人原子力弘済会資料センター（〒319-11茨城
県那珂郡東海村日本原子力研究所内）で複写による実費頒布をおこなっております。

JAERI-M reports are issued irregularly.
Inquiries about availability of the reports should be addressed to Information Division, Department
of Technical Information, Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-mura, Naka-gun,
Ibaraki-ken 319-11, Japan.

© Japan Atomic Energy Research Institute, 1991

編集兼発行 日本原子力研究所
印 刷 日立高速印刷株式会社

高温工学試験研究炉・炉心支持黒鉛構造設計方針の解説

日本原子力研究所大洗研究所高温工学試験研究炉開発部
伊与久達夫・石原 正博・豊田 純二・塩沢 周策

(1991年4月1日受理)

高温工学試験研究炉（H T T R）の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価は、「高温工学試験研究炉・炉心支持黒鉛構造設計方針」に基づいて行うこととしている。本方針を、H T T R の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価に適用するに際しては、その内容を明確にしておく必要がある。そのため、本報告は、H T T R の炉心支持黒鉛構造物の設計を念頭にして、「炉心支持黒鉛構造設計方針」における応力制限の考え方、疲労制限の考え方、その他特別な荷重制限の考え方、酸化評価に対する考え方等について具体的に解説したものである。

An Explication of the Graphite Structural Design
Code of Core Support Components for the High
Temperature Engineering Test Reactor

Tatsuo IYOKU, Masahiro ISHIHARA, Junji TOYOTA
and Shusaku SHIOZAWA

Department of HTTR Project
Oarai Research Establishment
Japan Atomic Energy Research Institute
Oarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki-ken

(Received April 1, 1991)

The integrity evaluation of the core support graphite components for the High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR) will be carried out based upon the Graphite Structural Design Code for core support components. In the application of this design code, it is necessary to clear the basic concept to evaluate the core support components of HTTR.

Therefore, considering the detailed design of core support graphite structures of HTTR, this report explicates the design code in detail about the concepts of stress limit, fatigue limit, other special stress limit and integrity evaluation of oxidized graphite components etc..

Keywords: HTTR, Graphite, Design Code, Gas-cooled Reactor, Carbon,
Brittle Material, Core Support Component

目 次

1. はじめに	1
2. 炉心支持黒鉛構造設計方針の解説	4
3. 結言	21
謝 辞	21
参考文献	21
付録 1 酸化後のサポートポストの座屈評価について	22
付録 2 炉心支持黒鉛構造設計方針	24

Contents

1. Introduction	1
2. Explication of the Graphite Structural Design Code for Core Support Components	4
3. Concluding Remarks	21
Acknowledgements	21
References	21
Appendix 1 Buckling evaluation of the oxidized support post	22
Appendix 2 Graphite Structural Design Code for Core Support Components	24


1. はじめに

現在日本原子力研究所では、高温ガス炉の基盤技術の確立と高度化、高温における先端的基礎研究を目的として高温工学試験研究炉（以下、「HTTR」と言う。）の建設の準備を進めている。本原子炉は、黒鉛減速型のヘリウムガス冷却炉である⁽¹⁾。


HTTRの炉内構造物は、高温のガスを得るために耐熱性に優れた黒鉛構造物により構成され、黒鉛構造物は、その機能及び交換の可能性等を考慮して、炉心黒鉛構造物と炉心支持黒鉛構造物に分類される。第1.1図にHTTRに使用する黒鉛構造物を示す。

炉心支持黒鉛構造物は、第1.2図に示すように、固定反射体ブロック、高温プレナムブロック、サポートポスト及び炉床部断熱層から構成する。これら黒鉛構造物の健全性評価は、「HTTR炉心支持黒鉛構造設計方針」⁽²⁾に基づいて行う。

本報告は、本設計方針を適用するにあたり、その解説をしたものである。なお、本設計方針を付録2に示す。



第1.1図 HTTRの黒鉛構造物



第1.2図 炉心支持黒鉛構造物の説明図

2. 炉心支持黒鉛構造設計方針の解説

2.1 序

2.1.1 用語の定義

本節は、本方針で用いる用語を定義したものである。

1) (1)項の炉心支持黒鉛構造物の代表的なものは、次のとおりである。

高温プレナムブロック

サポートポスト／ポストシート

固定反射体ブロック

炉床部断熱層

プレナム下部ブロック

炭素ブロック

下端ブロック

2) (2)項の垂直応力は、一般には互いに垂直な3成分（3軸応力）をもつ。

3) (4)項の膜応力の考え方は次のとおりである。

応力評価の対象とする断面内で、それぞれの垂直応力ごとに平均値をとった時、これに等しい応力をその断面の膜応力という。なお、せん断力についても同様に考えるものとする。

4) (5)項の曲げ応力の考え方は、次のとおりである。

応力評価の対象とする断面内に分布する垂直応力の膜応力からの変化分を曲げ応力という。

構造物の肉厚方向に分布する応力に正味の曲げモーメントと等しいようなモーメントによって生ずる応力分布を、曲げ応力成分という。また、もとの応力分布の最大値から膜応力と曲げ応力を引いたものがピーク応力成分となる。

以下の図において、

膜応力 (σ_m)

$$\sigma_m = \frac{1}{t} \int_{-t/2}^{t/2} \sigma(y) dy \quad (2.1)$$


曲げ応力 (σ_b)

$$\sigma_b = \frac{6}{t^2} \int_{-t/2}^{t/2} y \sigma(y) dy \quad (2.2)$$

ピーク応力 (F)

$$F = \sigma_0 - \sigma_m - \sigma_b \quad (2.3)$$

となる。



5) (7)項の1次応力は、外荷重が作用している構造物において、それらの力とバランスのために構造物部材内に発生する応力である。即ち、その特性は、自己制御性がないことである。換言すると、それは外荷重により発生する応力で、その応力が材料の肉厚全体にわたって引張強さ又は圧縮強さを超えて増加すると、遂には破断に至るものである。

6) (8)項の2次応力は、構造物の自己拘束によって発生する応力である。即ち、その特性は自己制御性があることである。2次応力の代表例は熱応力であり、熱応力は、部材内部に温度差が発生することにより生ずるものである。

7) (9)項のピーク応力は、局部的不連続性、応力集中の影響又は局部的熱応力により付加される応力の増加分である。

8) (13)項の基準強さは、黒鉛材料の強度のバラツキが大きいことを勘案して定める。

9) (14)項から(17)項までは、構造設計上の各運転状態を示したものである。それぞれの運転状態は、構造物に加わる荷重の発生頻度又は、可能性を考慮して、発生し易い荷重状態に対しては厳しい応力制限を、また発生がまれ、もしくはほとんど考えられない荷重状態に対しては、ゆるやかな応力制限を与えるために設定されたものである。

イ. 各運転状態を別な表現で説明すると、次のようになる。

- (イ) 運転状態Ⅰとは、計画的な運転状態又はこれらの間の計画的移行をいう。
- (ロ) 運転状態Ⅱとは、原子炉施設の寿命程度の期間中に予想される機器の单一故障、運転員の単一誤操作等の事象によって、原子炉が通常運転状態からはずれるような状態をいう。
- (ハ) 運転状態Ⅲとは、発生頻度が十分に低い事象によって引き起こされる状態をいう。即ち、運転状態Ⅱでいう単一機器の故障、運転員の単一誤操作等によって引き起こされるもののうち、その発生頻度が十分に低いと考えられるものを運転状態Ⅲとして分類したものである。この場合、米国のANSI等における分類を参考としている。
- (ニ) 運転状態Ⅳとは、発生頻度が極めて低く、原子炉施設の寿命中に起こるとは考えられない事象によって引き起こされる状態をいうが、万一発生した場合の設計の妥当性を評価するために特に設けたものをいう。

ロ. 構造物の設計に考慮される運転状態の分類について

実際の原子炉施設の運転状態としては種々の事態が想定されるが、構造物の構造設計上はこれらすべてを摘出する必要はない。

例えば、事象としてはあり得ても、対象とする構造物の構造設計上影響を与えないものは当然考慮する必要はなく、またある事象を結果としてそれに似た他の事象に安全側に包含して構造設計することにより、設定する事象の数を少なくすることができる。

10) (8)のブロックの軸方向及び径方向は、黒鉛及び炭素材料の成形方法に由来する物性値の異方性を示すための方向である。なお、以後差し仕えのない範囲で「軸方向」「径方向」と略す。

2. 1. 2 適用範囲

本節は、本方針が適用される黒鉛構造物を規定したものである。

2. 1. 3 使用材料

本節は、本方針が適用される原子炉の使用材料について規定したものである。

原子炉級微粒等方性黒鉛（IG-110又は相当品）は、耐放射線性、耐腐食性及び高強度を有しており、サポートポスト及びキー等に使用される。原子炉級準等方性黒鉛（PGX又は相当品）は、大型の構造物、即ち、固定反射体ブロック、高温プレナムブロック及び炉床部断熱層に使用される。炭素（ASR-0RB又は相当品）は、断熱性と長期にわたる寸法安定性に優れ、炉床部断熱層に使用される。IG-110黒鉛、PGX黒鉛及びASR-0RB炭素の代表的な特性は第2.1表のとおりである。

また、検査の考え方は次のとおりである。

(1) 銘柄検査

黒鉛及び炭素構造物の構造設計は、上記材料に関する試験研究により取得したデータに基づいて行われる。一方、上記材料は原料の種類、製造工程にも由来する特性値のバラツキがある。そこで、高温工学試験研究炉用として使用する材料が設計上考慮されている範囲内の特性（試験研究により取得したデータと著しく異なること）を有しているかを確認する観点から、以下の銘柄を保証する検査を行う。

- ・原料コークスの種類及び粒径の範囲
- ・かさ密度
- ・固有抵抗
- ・熱膨張係数
- ・灰分
- ・曲げ強さ
- ・組織検査
- ・異方比（黒鉛材料）
- ・熱伝導率（炭素材料）

黒鉛及び炭素材料の銘柄は、原料の種類並びに熱処理条件でほぼ決定される。黒鉛及び炭素材料の原料の種類を確認するために、原料コークスの種類及び粒径の範囲を検査する。また、製造過程においては、熱処理条件が著しく異なった場合には、一般にかさ密度、固有抵抗、熱膨張係数の値が異なってくるので、これらを検査する。さらに、それらに要求される機能の重要度に鑑み、灰分、曲げ強さ及び組織検査を行う。また、黒鉛材料では、等方性が要求されるので異方比検査を行う。並びに、炭素材料では、断熱性が要求されるので熱伝導率を検査する。

(2) 不純物検査

不純物検査として灰分の検査を行う。本検査は、加工による汚染はないとより、素材段階で実施してもよいものとする。

(3) 機械的強度検査

機械的強度検査は、基準引張強さ及び基準圧縮強さを保証するために実施する。

(4) 非破壊検査

黒鉛構造物の素材及び加工品に対しては、構造物の健全性を保証するため非破壊試験による欠陥検査を行う。

非破壊試験としては素材及び加工品の段階で、高応力状態が想定され、かつ、安全機能上重要な構造物又は部位（たとえば、サポートポスト及び高温プレナムブロックのキー／キー溝部）に対してそれぞれ目的に応じた試験法を採用する。

まず、素材の段階としては、表面欠陥はその後の加工により取除かれるため、内部欠陥の検出を目的とした試験を行う。非破壊試験としては黒鉛材料に対する適用性、大型構造物に対する適用性及び比較的検出感度が良く、かつ、作業性に優れた超音波探傷試験又はそれに準ずる試験を採用する。

次に、加工品段階での試験としては、加工品の表層の表面欠陥の検出を目的とした試験を行う。非破壊試験としては、黒鉛材料に対する適用性、大型構造物に対する適用性及び作業性を加味して、渦流探傷試験又はそれに準ずる試験を採用する。

なお、これらの試験を補充するために、比較的小型の構造物でかつ特に安全機能上重要な部位、たとえばサポートポストに対して、放射線透過試験、X線CT試験等を必要に応じて併用する。

上記にて規定した検査項目について、JIS（鉄鋼、非鉄）の材料規格との比較を第2.2表に示す。

2.2 応力評価の方法

本節は本方針で用いる黒鉛材料の応力評価の考え方を示したものである。

(1) 応力解析の方法

黒鉛材料の応力-ひずみ挙動は、僅かに非線形性を示すが、塑性の影響は少ない。また、設計上制限している応力範囲では、この挙動はほぼ直線的であり、弾性応力解析で十分である。従って、原則として弾性解析による設計をしている。

(2) 酸化に対する考慮

原子炉の通常運転時には、冷却材中の不純物と黒鉛材料との間に酸化反応が生じる可能性があるため、黒鉛構造物の強度評価は、酸化による疲れ強度と基準強さの減少及び寸法減少（減肉）を考慮して実施する。更に、水侵入及び空気侵入事故時においては、炉心の著しい崩壊を防ぐとともに、炉心の冷却が可能であることが要求される。

炉心支持黒鉛構造物の設計としては、水侵入及び空気侵入事故時の酸化による黒鉛構造物の強度低下及び減肉を考慮した上でも、炉心形状を維持するに十分な強度を有することが必要である。このため、水侵入及び空気侵入事故時において酸化した炉心支持黒鉛構造物の荷重支持能力は、酸化による強度減少及び減肉を考慮して評価する。ここで、強度低下と減肉の影響は、当該支持黒鉛構造物の事故時及び通常時の酸化形態に依存する。イ. 項において、寸法減少として酸化効果を考慮するのが適しているものは、1次応力を評価する際荷重を支持する断面積及び寸法の大小が重要となる黒鉛構造物（例えば、サポートポストの胸部）である。また、ロ. 項においては、強度低下は黒鉛酸化解析で求まる酸化率分布に基づいて、酸化率が12%以上の部分は強度部材として期待せず、酸化率12%以下の部分に対してのみ酸化による強度低下の設計用データを用いて酸化による強度低下を考慮する。これは、主に、ピーク応力等の局部的な箇所での応力評価の際に適用する。さらに、疲れ評価及びサポートポストの座屈評価において酸化効果を強度低下として考慮する。疲れ評価においては、疲れ評価する箇所での酸化後の基準強さに基づき疲れ曲線を補正することで酸化効果を考慮する。これは、第2.1図に示すように⁽³⁾酸化後の強度減少に基づき疲れ強度を評価すると未酸化材のものと一致することから定めたものである。サポートポストの座屈評価においては、サポートポスト胸部が酸化減肉する程度座屈強度は低下するため、酸化後のサポートポスト直徑に基づき設計限界座屈応力を補正することで酸化効果を考慮する。なお、酸化後のサポートポストの座屈評価の補足説明を付録1に示す。

また、想定する荷重には、基準地震荷重（S₁ 地震）を含める。これは、黒鉛構造物の酸化による強度の劣化は、事故後においても回復しないと共に炉心の大きな損傷を防止するためである。

2.3 構造の規格

2.3.1 膜応力、（膜+曲げ）応力及び全応力の制限

一般的な応力制限に対しては、金属材料では最大せん断応力説を技術基準に採用しており、最大せん断応力の2倍をもって「応力強さ」と定義（応力強さが降伏点に等しくなったとき、材料に降伏現象が生じる。）し、この応力強さを用いて応力制限を行っている。一方、黒鉛材料は第2.2図⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾に示すような破壊挙動を示すため、引張応力が支配的な領域では最大主応力説に基づき、また、圧縮応力が支配的な領域では実験データに基づき、最大主応力説を修正した破壊基準を採用しており、黒鉛材料の単軸引張強さ及び圧縮強さに基づいて「基準強さ」と定義し、この基準強さを用いて応力制限を行う。

黒鉛材料の応力制限については、我が国で実績のある金属材料の安全率を参考に、十分安全

側に定める。ここで、応力制限は安全率と基準強さの設定に関係してくるので、設計に用いる基準強さについては、金属材料の応力強さの定め方と同等又はそれ以上の保守性をもたせて定める。次に基本的な膜応力に対する黒鉛構造物の応力制限については、安全率を金属材料の炉心支持構造物と同程度又はそれ以上に集中的となるように定める。更に、これを基に応力勾配下での応力制限〔(膜+曲げ)応力及び全応力〕を定める。具体的には、曲げ強さが単軸引張強さの約1.5倍であることから、(膜+曲げ)応力の制限を膜応力の制限値の1.5倍又はそれ以下に、局部的な高応力を含む全応力の制限を切欠き感度試験データを参考に基準強さ程度に定める。炉心支持黒鉛構造物に適用する各運転状態に対する応力制限を第2.3図に示す。

黒鉛材料では、応力の制限において2次応力を1次応力と同等に扱う。その考え方は次のとおりである。金属材料の場合、2次応力は大きな塑性変形により応力緩和されるので、1次応力と区別して扱っている。これに対して極めて小さな変形しか生じない黒鉛材料は、破断ひずみが小さいため局部的なひずみが僅かしか吸収できないので、黒鉛材料では2次応力を1次応力と同等に扱う。また、局部的な高応力を含む全応力は、それが繰返されると疲れ破壊の原因になるとともに長時間負荷されると静的疲れ破壊の原因となるため、両者の破壊を防止するよう全応力を制限している。

2.3.2 疲れ制限

黒鉛材料の疲れ破壊を防止するために、金属材料と同様に全応力の振幅に対して疲れ制限をする必要がある。金属材料では運転状態Ⅲ、Ⅳの疲れ評価を不要とし、運転状態Ⅰ及びⅡに対して疲れ制限を設けているが、黒鉛材料では繰返し数が少なくても全応力によるき裂伝播により疲れ破壊挙動を示すため、運転状態Ⅰ及びⅡのみならず、Ⅰ～Ⅲ並びにⅠ～Ⅳの全応力に対しても疲れ制限を設ける。

金属材料では運転状態Ⅰ及びⅡでの疲れ制限として、疲れ累積係数を1以下としている。黒鉛材料では、運転状態Ⅰ～Ⅳでは、金属材料の運転状態Ⅰ及びⅡと同様に疲れ累積係数を1以下とするが、運転状態Ⅰ及びⅡ並びにⅠ～Ⅲでは、疲れ累積係数を米国における炉心支持黒鉛構造物の設計方針に関する検討状況を踏まえ、それぞれ1/3並びに2/3以下とする。

なお、黒鉛材料の設計疲れ曲線は、繰返し荷重が負荷された場合の基準強さに相当するので、材料試験時のサンプリングによる誤差を考慮して、非破壊確率が99%となるように統計的処理したものを基準強さと整合させて定める。更に、黒鉛材料の疲れ曲線は、繰返し負荷される応力形態により異なるので、応力比を関数として定める。炉心支持黒鉛構造物に適用する各運転状態に対する疲れ制限を第2.3図に示す。

2.3.3 特別な応力制限

黒鉛構造物には、純せん断荷重のみ加わる構造物や、サポートポストのように座屈も考慮しなければならない構造物もあるため、一般的な応力制限に加えて、特別な応力制限として、純せん断応力及び座屈荷重の制限を以下のように設ける。

(1) 純せん断応力の制限

一般に黒鉛材料のせん断強さは、引張強さよりも大きいことから、純せん断応力の制限は、引張の基準強さにより設定する。各運転状態においてこの基準引張強さに対する断面平均の純せん断応力の安全率は、膜応力に対する安全率と同じとする。

(2) 座屈(軸圧縮)荷重の制限

軸圧縮荷重に対しては、設計限界座屈応力により、断面平均圧縮応力を制限する。各運転状態において設計限界座屈応力に対する断面平均圧縮応力の安全率は、膜応力に対する安全率と同じとする。

2.3.4 その他の制限

(1) 寸法の制限

黒鉛材料の強度は、強度部材の寸法が粒径の大きさに近づくに従い、著しく低下する。このため、粒径効果を妥当と考えられる方法で考慮する場合以外は、第2.4図⁽⁷⁾に示すように、強度部材の最小寸法が酸化効果を寸法減少として考慮した後でも最大粒径の10倍以上となるようとする。

(2) 機能制限

黒鉛材料は、金属材料に比べて塑性変形が僅かであるため、応力が集中し易いネジを締付け具として使用しない。

2.3.5 荷重の種類

本節は、炉心支持黒鉛構造物の荷重の種類について規定したものである。

- 1) ②の他の構造物重量は、炉心支持黒鉛構造物が支持している炉心及び炉心支持構造物の静的垂直荷重である。
- 2) ③の地震荷重は、地震動により生じる炉心及び炉心支持構造物の動的垂直荷重及び動的水平荷重である。炉心支持構造物の構造設計で考慮する地震動は、設計用最強地震動(S_1)及び設計用限界地震動(S_2)である。
- 3) ④の熱荷重は、炉心支持黒鉛構造物の部材内の熱応力である。
- 4) ⑤の流体振動は、冷却材の流れに起因した炉心及び炉心支持黒鉛構造物の振動による動的荷重である。
- 5) ⑥の関連構造物との摩擦相互作用は、隣接した構造物との熱膨張差により摺動した時に生じる摩擦力である。特に、摩擦力が発生する場所は、熱膨張率の差が大きい黒鉛構造物と鋼構造物の接触部、即ち、下端ブロックと炉心支持板及び固定反射体ブロックと側部しゃへい体脚部との接触部である。
- 6) ⑦の炉心差圧は、固定反射体ブロックの内外面及び炉心内の冷却材の圧力差により生じる荷重である。

冷却材は、固定反射体ブロックの外面を冷却しながら原子炉圧力容器内を上部へ流れ、流量配分が行われた後、炉心内を流れる。従って、固定反射体ブロックの外面は内面よりも冷却材の圧力が高く、その圧力差により固定反射体ブロックには外圧が作用する。また、

炉心内では、冷却材が上部から下部へ流れるため、炉心上部が下部よりも冷却材の圧力が高く、この圧力差が静的垂直荷重として高温プレナムブロック及びサポートポスト／ポストシートに作用する。

2.3.6 運転状態と基準地震動の組合せ及び対応する許容応力

耐震評価を行う際に必要となる地盤荷重と他の荷重との組合せ及び対応する許容応力は、使用材料には無関係に運転状態及び地震の発生頻度から定められるものであるから、軽水炉に通常用いられているものと同様の考え方を採用する。

第2.1表 IG-110黒鉛、PGX黒鉛及びASR-ORB炭素の特性値（標準値）

(未照射材)

	IG-110黒鉛	PGX黒鉛	ASR-ORB炭素
かさ密度** (g/cm ³)	1.78	1.73	1.65
平均引張強さ** (kg/cm ²)	258	83(径方向)	69(径方向)
平均圧縮強さ** (kg/cm ²)	784	312(径方向)	514(径方向)
縦弾性係数** (10 ⁵ kg/cm ²)	0.81	0.66(径方向)	0.89(径方向)
(± $\frac{1}{3}$ S u勾配) ***			
平均熱膨張係数 (10 ⁻⁶ /°C) (20~400°C)	4.06	2.34(径方向) 2.87(軸方向)	4.40(径方向) 4.89(軸方向)
熱伝導率 (cal/cm·s·°C) (400°C)	0.19	0.18(径方向)	0.024
灰 分**** (ppm)	100以下	7,000以下	5,000以下
粒 径 (μm)	20	800以下	2,000以下

*: 質量の単位

**: 室温での値

***: 応力-ひずみ曲線における基準引張強さ及び基準圧縮強さの1/3の点を結んだ直線の勾配

****: 耐腐食性を必要としない部材には適用しない。

第2.2表 黒鉛構造設計方針で規定した検査項目とJIS(鉄鋼・非鉄)の材料規格との比較(1/5)

検査項目	J I S(鉄鋼・非鉄)	黒鉛構造設計方針で規定した検査項目	備考
1. 製造方法	鋼塊の種類(リムド、キルド鋼等)から 圧延・鍛造の鍛錬比及び熱処理条件等の 指定がある。検査としては、必要に応じ て成績表を提出する。	原料の種類・粒径の範囲	銘柄を保証するための検査項目。 黒鉛業界では熱処理条件等の製造条件が、 ノウハウとならないたまでは、原料 の種類並びに熱処理条件でほぼ決定され、 且つ、熱処理条件が著しく異なった場合に は一般にかさ密度、固有抵抗、熱膨張係数 、灰分等が異なってくるので、これらを製 造方法の検査の代用として選定している。
2. 化学分析	通常は、溶鋼分析であるが、注文者の要 求があるときは、製品分析を行うことが できる。	灰分	銘柄及び不純物検査として灰分の測定を行 う。不純物量と酸化量とは相関関係があ るため、灰分の検査で酸化特性を保証する。
3. 機械的特性	(1)引張試験	(a)引張強さ (b)降伏点・耐力 (c)伸び・絞り	(a)黒鉛・炭素の基準引張強さは非破壊確 率99%、信頼度95%で定めている。 (b)黒鉛・炭素は降伏現象は示さないので 検査項目としていない。 (c)黒鉛・炭素は脆性材料であり、金属で いう伸び・絞りは起こさないので検査 項目としていない。

第2.2表 黒鉛構造設計方針で規定した検査項目とJIS(鉄鋼・非鉄)の材料規格との比較(2/5)

検査項目	JIS(鉄鋼・非鉄)	黒鉛構造設計方針で規定した検査項目	備考
3. 機械的特性 (1)引張試験	以下、材料規格によつては注文者の必要に応じて指定できるものもある。 (d)引張クリーブ試験	(d)----- (e)引張クリーブ破断強さ (f)引張りラクセーション試験 (g)高温引張試験	(d)黒鉛は2000°C位から熱クリーブが有意になる。HTTRの仕様はそれより十分低い温度であるため検査項目としていない。 (e)同上 (f)同上 (g)黒鉛・炭素は高温になれば強度は上がるが、設計では保守的に室温での値を使用している。よって、検査項目としていない。
(2)圧縮試験	-----	-----	黒鉛・炭素の基準圧縮強さは非破壊確率99%、信頼度95%で定めている。 また、延性に富んだ金属材料は圧縮試験に適さないため、一般には行われていない。
(3)曲げ試験	-----	(a)曲げ強さ (b)-----	黒鉛構造設計は、最大主応力で行っているため曲げ強さは鉄柄を保証するための検査項目としている。
(4)衝撃試験	-----	-----	延性材料の脆性破壊を把握するために測定するものであり、脆性材料である黒鉛・炭素は不要ない。また、応力制限では1次応力と2次応力を区別していないく、一回限りのピーク応力も制限を設けている。

第2.2表 黒鉛構造設計方針で規定した検査項目とJIS(鉄鋼・非鉄)の材料規格との比較(3/5)


検査項目	JIS(鉄鋼・非鉄)	黒鉛構造設計方針で規定した検査項目	備考
(5)硬さ試験	材料規格によっては指定されているものもある。また、注文者の必要に応じて指定できるものもある。	――――――	金属では硬さを組織変化の確認及び他の機械的特性を推定するために必要に応じて測定しているが、黒鉛・炭素では他の機械的特性との相関が必ずしもあるといえず、銘柄を示す特性の一つでしかない。但し、銘柄は他の検査により十分保証されているため検査項目としていない。
4. 物理的特性	物理的性質の試験は受渡し当事者間の協定による。 (1)熱膨張係数 ――――――	熱膨張係数	銘柄を保証するための検査項目。なお、炭素は最終処理温度を確認するため1150°Cまで測定を行う(高温寸法安定性の確認)。
	(2)異方比 ――――――	異方比	銘柄を保証するための検査項目。成形方法(ラバーブレッス、押し出し、型込み等)により異方比が異なる。検査としては、各方向の特性(熱膨張係数又は固有抵抗)の比で表す。
(3)固有抵抗	材料規格(非鉄)によつては体積抵抗率及び導電率検査を行うものもある。	固有抵抗	銘柄を保証するための検査項目。

第2.2表 黒鉛構造設計方針で規定した検査項目とJIS(鉄鋼・非鉄)の材料規格との比較(4/5)


検査項目	J I S(鉄鋼・非鉄)	黒鉛構造設計方針で規定した検査項目	備考
5. 疲れ試験	材料規格によつては、注文者の必要に応じて指定できるものもある。 (a)回転曲げ疲れ試験 (b)平面曲げ疲れ試験	— —	J I Sでは高サイクル疲れを考慮して、回転曲げ・平面曲げ疲れ試験は規格化されているが、引張圧縮疲れ試験は規格化されない。HTTRの仕様は低サイクル疲れ領域も必要であるため、それに適した引張圧縮疲れ試験を採用し、設計曲線を定めている。但し、銘柄検査で銘柄が保証されれば設計曲線と同じどし、検査項目としていい。
6. 密度	重量	かさ密度	銘柄を保証するための検査項目。 金属では、密度は材質で決まる。且つ、素材寸法の規格もあるため、素材重量が規定されている。しかし、黒鉛・炭素は銘柄毎にかさ密度が異なる。
組織検査			光学顕微鏡による組織検査 銘柄を保証するための検査項目。

第2.2表 黒鉛構造設計方針で規定した検査項目とJIS(鉄鋼・非鉄)の材料規格との比較(5/5)

検査項目	J I S(鉄鋼・非鉄)	黒鉛構造設計方針で規定した検査項目	備考
非破壊検査	材料規格によつては、注文者の必要に応じて指定できるものもある。 (a)超音波探傷試験 (b)渦流探傷試験 (c)放射線透過試験 (d)浸透試験 (e)磁粉探傷試験等。	(a)超音波探傷試験 (b)渦流探傷試験 (c)放射線透過試験(必要に応じて) (d)---- (e)----	黒鉛・炭素では浸透試験は汚染を防ぐため、磁粉探傷試験は磁性体でないため行わない。
腐食耐食試験	材料規格によつては、注文者の必要に応じて指定できるものもある。検査としては、溶解、電気化学、高温酸化、高温腐食、耐候性試験等がある。	-----	高温酸化については銘柄(特に灰分)が保証されれば、その運動は同じと考へ、検査項目としていい。



第2.1図 1G-110黒鉛の酸化材の疲れ試験結果(室温)



(F.H.Ho, ET.AL., "Biaxial Failure surfaces of 2020
(and PGX Graphites", SMIRT L4/6, Chicago, 1983による)

第 2.2 図 IG - 110 黒鉛及び PGX 黒鉛の 2 軸破壊条件
(σ_1, σ_3 は 2 軸応力場の主応力成分)


応力の種類 運転状態	1次+2次応力		
	膜応力 (P_m, Q_m)	ポイント応力 (P_p, Q_p)	全応力
I 及び II	$P_m + Q_m$	$P_p + Q_p$	$P_p + Q_p + F$ 及び S_f
	$S_m = \frac{1}{4} S_u$	$S_p = -\frac{1}{3} S_u$	$S_f = 0.9 S_u$ 注1) $U_s \leq \frac{1}{3}$
III	$2S_m = \frac{1}{2} S_u$	$2S_p = \frac{2}{3} S_u$	$S_f = 0.9 S_u$ 及び U_s 注2) $U_s \leq \frac{2}{3}$
IV	$2.4S_m = \frac{3}{5} S_u$	$2.4S_p = \frac{4}{5} S_u$	$\frac{1}{0.9} S_f = S_u$ 及び U_s 注3) $U_s \leq 1.0$

注1) 運転状態 I 及び II を含む疲れ累積係数の制限

注2) 運転状態 I、II 及び III を含む疲れ累積係数の制限

注3) 運転状態 I、II、III 及び IV を含む疲れ累積係数の制限

第2.3図 炉心支持黒鉛構造物に適用する各運転状態に対する応力及び疲れ制限



第 2.4 図 黒鉛材料の引張強さに及ぼす試験片の寸法効果
(IM 1-24 黒鉛：原子炉級等方性黒鉛，最大粒径約 1 mm)

3. 結 言

高温工学試験研究炉（H T T R）の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価には、「高温工学試験研究炉・炉心支持黒鉛構造設計方針」を用いることとしている。本方針を H T T R の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価に適用するに際しては、その内容を明確にしておく必要がある。そのため、「炉心支持黒鉛構造設計方針」を H T T R の炉心支持黒鉛構造物の設計を念頭にして、具体的に解説した。

謝 辞

本報をまとめるにあたり、適切な助言を頂いた高温工学部高温材料強度研究室の荒井長利氏に深く感謝いたします。また、実験データを御提示頂いた高温工学部の高温材料強度研究室及び燃料材料工学部の界面工学研究室の関係各位並びに終始御指導、御協力頂いた高温工学試験研究炉開発部 H T T R 原子炉開発室の各位に深く感謝致します。

参 考 文 献

- (1) 斎藤伸三他, “高温工学試験研究炉の設計と研究開発”, 日本原子力学会誌, Vol. 32, No. 9, 847 (1990).
- (2) 高温工学試験研究炉黒鉛構造設計方針, JAERI-M 89-006 (1989).
- (3) 石山他, 日本原子力学会誌, Vol. 29, No. 7, 651 (1987).
- (4) 西山他, “微粒等方性黒鉛の巨視的多軸破壊基準”, 日本原子力学会秋の大会 (1989).
- (5) 衛藤他, “高温ガス炉用黒鉛製管状試験片の内圧破壊試験”, 日本学術振興会炭素材料第 117 委員会 (1988).
- (6) F. H. Ho, et al., "Biaxial Failure Surfaces of 2020 and PGX Graphites", SMIRT L 4/6, Chicago (1983).
- (7) Brocklehurst, J. E., "Fracture in Polycrystalline Graphite", TRG REPORT 2731 (S) (1975).

3. 結 言

高温工学試験研究炉（H T T R）の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価には、「高温工学試験研究炉・炉心支持黒鉛構造設計方針」を用いることとしている。本方針を H T T R の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価に適用するに際しては、その内容を明確にしておく必要がある。そのため、「炉心支持黒鉛構造設計方針」を H T T R の炉心支持黒鉛構造物の設計を念頭にして、具体的に解説した。

謝 辞

本報をまとめるにあたり、適切な助言を頂いた高温工学部高温材料強度研究室の荒井長利氏に深く感謝いたします。また、実験データを御提示頂いた高温工学部の高温材料強度研究室及び燃料材料工学部の界面工学研究室の関係各位並びに終始御指導、御協力頂いた高温工学試験研究炉開発部 H T T R 原子炉開発室の各位に深く感謝致します。

参 考 文 献

- (1) 斎藤伸三他, “高温工学試験研究炉の設計と研究開発”, 日本原子力学会誌, Vol. 32, No. 9, 847 (1990).
- (2) 高温工学試験研究炉黒鉛構造設計方針, JAERI-M 89-006 (1989).
- (3) 石山他, 日本原子力学会誌, Vol. 29, No. 7, 651 (1987).
- (4) 西山他, “微粒等方性黒鉛の巨視的多軸破壊基準”, 日本原子力学会秋の大会 (1989).
- (5) 衛藤他, “高温ガス炉用黒鉛製管状試験片の内圧破壊試験”, 日本学術振興会炭素材料第 117 委員会 (1988).
- (6) F. H. Ho, et al., "Biaxial Failure Surfaces of 2020 and PGX Graphites", SMIRT L 4/6, Chicago (1983).
- (7) Brocklehurst, J. E., "Fracture in Polycrystalline Graphite", TRG REPORT 2731 (S) (1975).

3. 結 言

高温工学試験研究炉（H T T R）の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価には、「高温工学試験研究炉・炉心支持黒鉛構造設計方針」を用いることとしている。本方針を H T T R の炉心支持黒鉛構造物の健全性評価に適用するに際しては、その内容を明確にしておく必要がある。そのため、「炉心支持黒鉛構造設計方針」を H T T R の炉心支持黒鉛構造物の設計を念頭にして、具体的に解説した。

謝 辞

本報をまとめるにあたり、適切な助言を頂いた高温工学部高温材料強度研究室の荒井長利氏に深く感謝いたします。また、実験データを御提示頂いた高温工学部の高温材料強度研究室及び燃料材料工学部の界面工学研究室の関係各位並びに終始御指導、御協力頂いた高温工学試験研究炉開発部 H T T R 原子炉開発室の各位に深く感謝致します。

参 考 文 献

- (1) 斎藤伸三他, “高温工学試験研究炉の設計と研究開発”, 日本原子力学会誌, Vol. 32, No. 9, 847 (1990).
- (2) 高温工学試験研究炉黒鉛構造設計方針, JAERI-M 89-006 (1989).
- (3) 石山他, 日本原子力学会誌, Vol. 29, No. 7, 651 (1987).
- (4) 西山他, “微粒等方性黒鉛の巨視的多軸破壊基準”, 日本原子力学会秋の大会 (1989).
- (5) 衛藤他, “高温ガス炉用黒鉛製管状試験片の内圧破壊試験”, 日本学術振興会炭素材料第 117 委員会 (1988).
- (6) F. H. Ho, et al., "Biaxial Failure Surfaces of 2020 and PGX Graphites", SMIRT L 4/6, Chicago (1983).
- (7) Brocklehurst, J. E., "Fracture in Polycrystalline Graphite", TRG REPORT 2731 (S) (1975).

付録 1 酸化後のサポートポストの座屈評価について

水侵入及び空気侵入事故時においてはサポートポストは酸化され、サポートポスト胴部寸法が減少する可能性がある。ここで、サポートポストの直径が減少すると座屈強度は低下する。そのため、構造設計指針においては酸化による寸法変化を考慮できるように、サポートポストの設計限界座屈応力を、以下に示すように定めている。

一般に、柱の座屈式は、Eulerの式が使用されるが、本式は細長い柱には適しているものの、HTTRのサポートポストのように短柱に対しては適していない。このため、サポートポストの座屈応力 σ_{crit} は、以下に示すRankineの式（柱が極端に短いと平均圧縮強さで、また、非常に長いとEulerの座屈応力で壊れると仮定したもので、短柱の座屈応力を良く表現できる。）を適用している。

$$\sigma_{crit} = \frac{b \cdot \sigma_c}{1 + a \cdot (L/D)^2} \quad (A.1)$$

ここで、 σ_c ；平均圧縮強さ

a, b ；座屈試験で定まる定数 ($a = 0.00448, b = 0.942$)

L ；サポートポストの長さ


D ；サポートポストの直径

座屈試験では、サポートポストの長さを変えることにより定数 a と b を定めた¹⁾。設計限界座屈応力 S_{crit} は、付図1.1に示すように、基準強さの設定と整合させるために、(A.1)式において平均圧縮強さの代りに、基準圧縮強さを用いて定めている。

なお、酸化率約22%のサポートポスト（1/2スケールの酸化試験で、約7.5cmのサポートポストの直径が約6.6cmになる。）を、(A.1)式で予想される酸化後のサポートポストの座屈応力約670kg/cm²((A.1)式で $\sigma_c = 784\text{ kg/cm}^2, L = 30\text{ cm}, D = 6.6\text{ cm}$ を代入した値。)まで軸方向に圧縮したが、座屈破壊が生じなかった。このことにより、酸化されたサポートポストの座屈評価を、酸化によるサポートポスト直径の寸法減少として考慮することは妥当と考えられる。

参考文献

- 1) 菊地他, JAERI-M 9109 (1980)



付図 1.1 IG-110 黒鉛のサポートポストの座屈試験結果（未酸化材、室温）

付録 2 炉心支持黒鉛構造設計方針

以下に「高温工学試験研究炉・炉心支持黒鉛構造設計方針」を示す。

1. 序

1.1 用語の定義

- (1) 「炉心支持黒鉛構造物」とは、原子炉圧力容器内において炉心を直接あるいは側部より支持、拘束するために設計された黒鉛構造物をいい、原子炉の耐用期間中には原則として交換を計画しない構造物である。
- (2) 「垂直応力」とは、対象面に対し垂直方向に作用する応力成分をいう。
- (3) 「せん断応力」とは、対象面に対して接線方向に作用する応力成分をいう。
- (4) 「膜応力」とは、断面の垂直応力の平均値に等しい当該断面に垂直な応力成分をいう。
- (5) 「曲げ応力」とは、垂直応力の平均値からの変化成分をいう。
- (6) 「ポイント応力」とは、(4)及び(5)に定義した膜応力と曲げ応力成分を加算して得られる最大引張、あるいは最大圧縮応力をいい、形状不連続又は応力上昇により生ずる非線形成分を除外した対象面での最大引張、あるいは最大圧縮応力をいう。
- (7) 「1次応力」とは、外力、内力及びモーメントに対して単純な平衡の法則を満足する垂直応力又はせん断応力をいう。
- (8) 「2次応力」とは、隣接部分の拘束又は自己拘束により生ずる垂直応力又はせん断応力をいう。
- (9) 「ピーク応力」とは、応力集中又は局部熱応力により、1次応力又は2次応力に付加される応力の増加分をいう。
- (10) 「全応力」とは、膜、曲げ及びピーク応力の総和をいう。
- (11) 「応力サイクル」とは、対象部における全応力が初期値より最大値に達し、更に最小値をとおり初期値に復帰する状態である。
- (12) 「疲れ累積係数」とは、各応力サイクルにおける実際の繰返し回数と最大-最小応力の組に対して設計疲れ曲線から求まる許容繰返し回数との比を全ての応力サイクルについて加えたものをいう。
- (13) 「基準強さ」とは、設計において黒鉛構造物の構造強度を評価する場合に使用する黒鉛材料の基準となる引張強さ又は圧縮強さをいう。
- (14) 「運転状態Ⅰ」とは、原子炉施設の通常運転時の状態をいう。
- (15) 「運転状態Ⅱ」とは、運転状態Ⅰ、運転状態Ⅲ、及び運転状態Ⅳ以外の状態をいう。
- (16) 「運転状態Ⅲ」とは、原子炉施設の故障、異常な作動等により原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる状態をいう。

- (17) 「運転状態IV」とは、原子炉施設の安全設計上想定される異常な事態が生じている状態をいう。
- (18) 「ブロックの軸方向」とは、黒鉛及び炭素を型込め単軸成形又は押出し成形にて製造した材料では、成形時の加圧方向に平行な方向をいう。等方成形にて製造した等方性材料では、便宜上長手方向に平行な方向と定める。「ブロックの径方向」とは、「ブロックの軸方向」に垂直な方向をいう。

1.2 適用範囲

本設計方針は「高温工学試験研究炉」で使用する炉心支持黒鉛構造物に適用する。高温工学試験研究炉で使用する主要な炉心支持黒鉛構造物は高温プレナムブロック、サポートポスト、ポストシート、炉床部断熱層、固定反射体ブロック及びキーである。

1.3 使用材料

炉心支持黒鉛構造物に使用する材料は、原子炉級微粒等方性黒鉛（IG-110相当）、原子炉級準等方性黒鉛（PGX相当）及び炭素（ASR-0RB相当）とする。なお、使用材料は別途定める「黒鉛検査基準」に適合するものとする。

2. 応力評価の方法

(1) 応力解析の方法

炉心支持黒鉛構造物の設計は、原則として弾性解析による設計とする。

ただし、設計の妥当性が実験等により証明される場合には、その他の方法によっても設計することができる。

(2) 酸化に対する考慮

酸化された黒鉛構造物の設計は、次のように考慮を払うこと。

イ. 寸法減少（減肉）

黒鉛構造物内の酸化率分布において、酸化率が80%を超えた黒鉛部分は、減肉したものとして、機能及び強度の評価を行う。また、最大の酸化率が80%以下の酸化率分布に対して、構造強度評価をする上で、寸法減少として酸化効果を考慮することが適しているものについては、構造物内の酸化率分布より求まる全酸化量をそれと等価な腐食厚さに換算した分だけ寸法が減少したものとして取り扱う。

ロ. 強度低下

黒鉛構造物内の酸化率分布を考慮して、強度評価を行う。強度と酸化率との関係は、付図2.1(a), (b)に示すとおりとする。また、疲れ評価及びサポートポストの座屈評価においても同様の考慮を払う。

3. 構造の規格

3.1 膜応力、(膜+曲げ)応力及び全応力の制限

3.1.1 運転状態 I, II, III 及び IV に関する制限

イ. 各々の運転状態において生ずる主応力は次の(1), (2)及び(3)の制限を満足すること。

ロ. 多軸応力状態の最大及び最小主応力を各々 σ_1 及び σ_3 とする時、 σ_1 が正、 σ_3 が負で、かつ σ_3 が運転状態別に次の(1)式より定まる応力値 (S_J) 以下の場合には、 σ_3 は次の(2)式の制限を満足すること。

$$S_J = -\alpha_m (S_{uc} - 2\alpha_m S_{ut}) \quad \dots \quad (1)$$

$$\sigma_3 \geq -\alpha_m (S_{uc} - 2\sigma_1) \quad \dots \quad (2)$$

α_m : 運転状態別応力制限値の安全率の逆数 (応力制限値 / 基準強さ)

S_{uc} : 基準圧縮強さ

S_{ut} : 基準引張強さ

(1) 運転状態 I 及び II に関する制限

運転状態 I 及び II において生ずる主応力は次の 1), 2) 及び 3) の制限を満足すること。

$$1) (P_m + Q_m) \leq S_m$$

$$2) (P_p + Q_p) \leq S_p$$

$$3) (P_p + Q_p + F) \leq S_F$$

P_m : 1次膜応力

Q_m : 2次膜応力

P_b : 1次曲げ応力

Q_b : 2次曲げ応力

P_p : 1次ポイント応力 ($P_p = P_m + P_b$)

Q_p : 2次ポイント応力 ($Q_p = Q_m + Q_b$)

F : ピーク応力

S_m : (1次 + 2次) の膜応力に対する許容応力限界で基準強さの 4 分の 1 の値

S_p : (1次 + 2次) の膜及び曲げ応力の和 (ポイント応力) に対する許容応力
限界で基準強さの 3 分の 1 の値

S_F : 全応力に対する許容応力限界で基準強さの 10 分の 9 の値

(2) 運転状態 III に関する制限

運転状態 III において生ずる主応力は次の 1), 2) 及び 3) の制限を満足すること。

$$1) (P_m + Q_m) \leq 2S_m$$

$$2) (P_p + Q_p) \leq 2S_p$$

$$3) (P_p + Q_p + F) \leq S_F$$

ここに用いる記号は全て 3.1.1(1) に定めるところによる。

(3) 運転状態IVに関する制限

運転状態IVにおいて生ずる主応力は次の1), 2) 及び3)の制限を満足すること。

- 1) $(P_m + Q_m) \leq 2.4 S_m$
- 2) $(P_p + Q_p) \leq 2.4 S_p$
- 3) $(P_p + Q_p + F) \leq S_F / 0.9$

ここに用いる記号は全て3.1.1(1)に定めるところによる。

3.2 疲れ制限

3.2.1 疲れ評価法

- (1) 炉心支持黒鉛構造物の寿命期間中に、設計上発生すると想定した各種の応力サイクル(i)の繰返し回数nを定める。各種の応力サイクル(i)に対する繰返し回数は運転計画により定める。
- (2) 疲れ評価が必要とされる黒鉛構造物の各点において、各種の応力サイクル(i)の最大応力(σ_{max})及び最小応力(σ_{min})を求め、応力比(R)を算出する。

$$R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$$

- (3) 各種の応力サイクル(i)について最大応力(σ_{max})、最小応力(σ_{min})及び応力比(R)に対応する許容繰返し回数 N_1, N_2, \dots, N_i を設計疲れ曲線より求める。
- (4) 各種の応力サイクル(i)に対して、実際の最大繰返し回数(n_i)と許容繰返し回数(N_i)との比(疲れ係数) U_1, U_2, \dots, U_i を算出する。

$$U_1 = \frac{n_1}{N_1}, \quad U_2 = \frac{n_2}{N_2}, \quad \dots, \quad U_i = \frac{n_i}{N_i}$$

- (5) 疲れ累積係数 U_s を求め、 U_s が各運転状態にわたる制限値を超えないことを確認する。

$$U_s = \sum_i U_i$$

3.2.2 運転状態I, II, III及びIVに関する制限

各々の運転状態において生ずる主応力は次の(1), (2)及び(3)の制限を満足すること。

(1) 運転状態I及びIIに関する制限

運転状態I及びIIを含めた疲れ累積係数は次の制限を満足すること。

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} \leq \frac{1}{3}$$

n_i : 炉心支持黒鉛構造物の寿命期間中に設計上発生すると想定した各種の応力サイクル(i)の繰返し回数

N_i : 各種応力サイクル(i)の最大応力(σ_{max})と最小応力(σ_{min})の組に対して、設計疲れ曲線より求まる許容繰返し回数

(2) 運転状態 I, II 及び III に関する制限

運転状態 I, II 及び III を全て含めた疲れ累積係数は次の制限を満足すること。

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} \leq \frac{2}{3}$$

ここに用いる記号は 3.2.2(1) に定めるところによる。

(3) 運転状態 I, II, III 及び IV に関する制限

運転状態 I, II, III 及び IV を全て含めた疲れ累積係数は次の制限を満足すること。

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} \leq 1.0$$

ここで用いる記号は 3.2.2(1) に定めるところによる。

3.3 特別な応力制限

規定 3.3 は運転状態 I, II, III 及び IV に対して適用する。

(1) 純せん断応力の制限

純せん断荷重を受ける炉心支持黒鉛構造物は、規定 3.1 及び 3.2 に定める応力制限の他に、断面平均のせん断応力 $\bar{\tau}$ が次の制限を満足すること。この場合の基準強さは各材料の基準引張強さ S_{ut} と同じとする。

イ. 運転状態 I 及び II

$$\bar{\tau} \leq 0.25 S_{ut}$$

ロ. 運転状態 III

$$\bar{\tau} \leq 0.5 S_{ut}$$

ハ. 運転状態 IV

$$\bar{\tau} \leq 0.6 S_{ut}$$

(2) 軸圧縮荷重の制限

軸圧縮荷重を受ける炉心支持黒鉛構造物は、規定 3.1 及び 3.2 に定める制限の他に、断面平均圧縮応力 $\bar{\sigma}$ が次の制限を満足すること。ここで、 S_{crit} は構造物の設計限界座屈応力とする。

イ. 運転状態 I 及び II

$$\bar{\sigma} \leq 0.25 S_{crit}$$

ロ. 運転状態 III

$$\bar{\sigma} \leq 0.5 S_{crit}$$

ハ. 運転状態 IV

$$\bar{\sigma} \leq 0.6 S_{crit}$$

3.4 その他の制限

規定 3.4 は炉心支持黒鉛構造物に対する設計条件として適用するものである。

(1) 寸法の制限

炉心支持黒鉛構造物の最小厚さ、及び面と孔並びに孔と孔との最小端面間距離は、原子炉冷却材中の不純物等による酸化効果を考慮した後で、最大粒子直径の10倍以上であること。

ただし、黒鉛材料の強度に影響を及ぼす材料の粒径効果を妥当と考えられる方法で考慮する場合はこの限りではない。

(2) 機能の制限

ネジは、締付け具として使用しないこと。

3.5 荷重の種類

炉心支持黒鉛構造物の構造設計において考慮する荷重の種類は、次に定めるとおりとする。

- ① 自重
- ② 他の構造物重量
- ③ 地震荷重
- ④ 熱荷重
- ⑤ 流体振動
- ⑥ 関連構造物との摩擦相互作用
- ⑦ 炉心差圧

3.6 運転状態と基準地震動の組合せ及び対応する許容応力

炉心支持黒鉛構造物の構造設計におけるプラントの運転状態と基準地震動との組合せ及びその場合の許容応力は以下に定めるとおりとする。

基準地震動 組み合わ すべき運転状態	設計用最強地震動 (S _i)	設計用限界地震動 (S _z)
運転状態Ⅰ 運転状態Ⅱ 運転状態Ⅲ	運転状態Ⅲの許容応力	運転状態Ⅳの許容応力
運転状態Ⅳ (L) ^{*1}	運転状態Ⅳの許容応力	評価不要 ^{*4}
運転状態Ⅳ (S) ^{*2}	評価不要 ^{*3}	


* 1 運転状態Ⅳ (L) : 運転状態Ⅳのうち、長時間のものが作用している状態

* 2 運転状態Ⅳ (S) : 運転状態Ⅳのうち、短時間のものが作用している状態


* 3 運転状態Ⅳ (S) と設計用最強地震動が同時に発生することは、確率的に十分小さいことより評価は不要とする。

* 4 運転状態Ⅳと設計用限界地震動が同時に発生することは、確率的に十分小さいことより評価は不要とする。

なお、基準地震動 S_1 及び S_2 は、各々設計用最強地震及び設計用限界地震よりもたらされる地震動で、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針について」（原子力安全委員会、昭和56年7月20日）の定めによるものとする。



付図 2.1(a) IG-110 黒鉛の酸化による強度変化(室温)



付図 2.1 (b) PGX 黒鉛の酸化による強度変化 (室温)